

DENVER REPELE ACQUA

Silicone incolor repelente de água

DENVER REPELE ACQUA é um hidrorrepelente incolor, à base de silano-siloxano (resina mais nobre da família de silicones), que repele a batida de água da chuva.

DENVER REPELE ACQUA é utilizado para proteção de superfícies verticais como fachadas, muros revestidos com argamassa, pedras naturais, tijolos, concretos aparentes e em telhas de fibrocimento.

VANTAGENS

- Não altera a aparência da superfície;
- Sem solvente e sem cheiro;
- Alto poder de penetração;
- Pronto para uso;
- Secagem rápida;
- Fácil Aplicação;
- Resistente à alcalinidade do substrato.

PROPRIEDADES TÍPICAS

ENSAIO	RESULTADO DENVER REPELE ACQUA
Especificação básica	Silano-Siloxano
Cor	Branco Leitoso
Massa Específica (NBR 5829) - g/cm ³	0,99 a 1,10
Viscosidade Copo Ford 2 (NBR 5849) – Seg.	25 a 35
Tempo de Secagem	2 a 3 horas

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies deverão estar limpas, secas, isentas de óleos, graxas, desmoldantes, contaminantes, poeiras e partículas soltas de qualquer natureza.

Quando necessário, executar a limpeza da área com hidro jateamento ou jateamento abrasivo.

Recomenda-se proteger esquadrias, juntas, vidros, pisos e demais áreas próximas ao local que receberá a aplicação do produto, evitando assim manchamentos.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Aplicar 1ª demão farta, a ponto de escorrer, de cima para baixo, utilizando pincel, trincha, rolo ou pulverizador de baixa pressão. Antes da secagem superficial, aproximadamente 10 minutos, aplique a 2ª demão (úmido sobre úmido) nas mesmas condições descritas para a primeira.



EMBALAGENS

Bombona com 3,6 litros
Balde com 18 litros

CONSUMO

ÁREA x CONSUMO	
Litros/m ² /demão	
Tijolo aparente	0,15 a 0,50
Concreto aparente	0,15 a 0,35

Sugerimos a execução de teste prévio para a correta determinação do consumo, em função da porosidade do substrato.

VALIDADE

12 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas, sob temperatura de até 25 °C.

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água.

OBSERVAÇÕES

Para substratos com poros de abertura > 3mm é recomendável a execução de estucamento, para a garantia da eficiência do sistema.

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVER REPELE ACQUA	h (cm)	d/w (cm)	PESO BRUTO	EMPILHAMENTO (Unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Bombona 3,6L	19,0	18,0	3,7	5	3209.90.19	N.A*
 Balde 18L	34,0	30,3	18,3	4		

Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos.

MANUSEIO E SEGURANÇA (C)

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico;
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante;
- Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Não reutilizar as embalagens;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança;
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.

FRASES DE SEGURANÇA

H316: Provoca irritação moderada à pele.

P233: Manter o recipiente bem fechado.

P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P303 + P361 + P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha.

P370 + P378: Em caso de incêndio: Para a extinção utilize Pó Químico extintor, espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono.

P403 + P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.denverimper.com.br

Em superfícies pouco porosas ou de cor escura, sugere-se um teste prévio, pois em alguns casos o material não absorvido pode alterar a tonalidade da superfície ou causar manchamento.

O consumo recomendado é orientativo, pois varia em função das características de absorção do substrato, condição climática no período de aplicação e qualidade da mão de obra, devendo, portanto, ser ajustado na obra.

DESEMPENHO DENVER IMPER

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A Denver Imper fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.